

## Descrição

O **Texturaido** é um revestimento areado produzido com base em polímeros especialmente estudados para este tipo de produto. Os pigmentos e as cargas, nomeadamente as de natureza siliciosa, são seleccionadas com o máximo rigor de modo a obter-se um efeito decorativo do tipo "riscado" ou "raiado". O **Texturaido** apresenta-se em três versões que diferem entre si na granulometria. Assim o **Texturaido 1** é o que possui o grão mais fino e o **Texturaido 3** é o de grão mais grosso.

## Aplicação

O **Texturaido** não requer grande perfeição na preparação dos fundos.

## Preparação do suporte

As superfícies a pintar devem estar sem fendas, isentas de areias soltas, poeiras, gorduras e bem secas.

Em substratos duvidosos após a escovagem aconselha-se a aplicação de uma demão de um primário do tipo do **Imperprimer Branco** ou **Isoprim**.

Em casos de repinturas remover por escovagem ou raspagem toda a tinta mal aderente. Efectuar uma lavagem geral e proceder como para as superfícies novas.

## Sistema de pintura

### Limpeza

Água

### Diluição

Sem diluição

Com o suporte devidamente preparado espalhar e alisar a tinta numa demão sem diluição com uma talocha sendo a sua espessura dependente do grão que o produto contém.

Depois de um intervalo de cerca de 10-15 minutos passar novamente com a talocha sobre a superfície, na vertical ou com movimento circular para se obter o desenho final (riscado ou raído).

## Características de aplicação

### Preparação do produto

Homogeneização completa

### Materiais de aplicação

Escova e rolo de espuma ou de borracha

### Condições de aplicação

Temperatura  $\geq 12^{\circ}\text{C}$ ; Humidade relativa  $< 80\%$   
Temperatura do suporte 2 a  $3^{\circ}\text{C}$  acima da temperatura do ponto de orvalho

**OBS:** Excluem-se da aplicação do produto, os fundos de estuque, superfícies caiadas e de um modo geral todas as superfícies pulverulentas ou muito envelhecidas.

**Rendimento:** Texturaido 1: 1-2 kg/m<sup>2</sup>. / Texturaido 2: 3-4 kg/m<sup>2</sup>. / Texturaido 3: 5-6 kg/m<sup>2</sup>. Os valores atrás apontados são teóricos e por esse motivo podem sofrer alterações

## Características do produto

### Cor

Branco ou mediante encomenda

### Endurecimento

24 horas

### Secagem Superficial

4 horas

### Acabamento

Rugoso/Mate

### Viscosidade \*

$17 \pm 3$  Pa.s. ( $23^{\circ}\text{C}$ )

\* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

**COV (Compostos Orgânicos Voláteis):** Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 75g/L(2007) /30g/L(2010). Este produto contém no máx. 17g/L COV. a)

**a) Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

## Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 7 e 25 kg.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

## Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.  
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.  
**Manter longe do alcance das crianças.**  
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.  
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.