

Descrição

Eurotek Universal é uma mistura especial de polímeros e cargas de baixa densidade criteriosamente seleccionados, apropriada para emassar todo o tipo de paredes e madeiras no interior. A sua estrutura inovadora, espongiforme e de baixa densidade, confere uma excelente aplicabilidade. Quando devidamente curada, a lixagem desta massa é extremamente fácil conduzindo a uma superfície macia, homogénea e de fácil repintura.

Aplicação

Este produto é especialmente indicado para disfarçar gretas rebeldes, fissuras normais e microfissuras.

O **Eurotek Universal** possui uma boa aderência sobre quase todos os substratos e após a secagem forma um corpo dotado de elevada elasticidade.

Apresenta-se em forma de pasta altamente tixotrópica.

Preparação do suporte

As superfícies sobre as quais se vai aplicar devem estar livres de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Remover toda a tinta mal aderente.

No caso de reparações de paredes e antes de iniciar o acabamento é conveniente isolar as zonas reparadas com um primário do tipo do **Isoprim** ou **Isolacril** de forma a evitar o aparecimento de manchas devido a diferenças de absorção.

Sistema de pintura

Com a ajuda de uma espátula pressiona-se a massa até ao interior da fenda procurando não deixar poros e cobrindo toda a largura da fenda.

Esta massa permite a aplicação numa única camada, em fissuras e imperfeições até cerca de 5 mm de profundidade, sem retracção e/ou escorrimiento.

A lixagem para um acabamento perfeito, em caso de boas condições atmosféricas, é feita após 24 horas.

Em madeiras aplicar o **Eurotek Universal** do mesmo modo que o indicado anteriormente e depois de seco lixar no sentido das fibras da madeira com lixa de grão fino.

Características do produto

Cor	Branco
Limpeza	Água
Aspecto	Espongiforme
Secagem superficial	1 hora
	Branco

Decreto-Lei n.º 181/2006 – não aplicável

Rendimento: 0,5-1L/m² por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e por esse motivo podem sofrer alterações.

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Espátula
Intervalo para pintura	24 horas
Condições de aplicação	Temperatura ≥12°C; Humidade relativa < 70%
	Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 0,5L e 2,5L. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Manter longe do alcance das crianças.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.