PAVIAKRIL
Tinta pavimentos acrílica aquosa

Descrição

Paviakril é uma tinta para pavimentos, 100% acrílica, de base aquosa e com propriedades antiderrapantes.

Aplicação

Paviakril pelas suas qualidades excepcionais de dureza, resistência à abrasão e resistência exterior é especialmente adequada para a aplicação em pisos asfálticos ou de betão, campos de jogos , terraços exteriores, etc. Em parques de estacionamento de garagens, pode ser utilizado para efectuar marcações nos pisos.

Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, gordura e quaisquer outros contaminantes. Antes da aplicação deverá remendar fissuras, cavidades e outras imperfeições existentes.
Em pavimentos novos é aconselhável uma espera de 60-90 dias antes da aplicação da tinta.
Aconselha-se uma preparação do suporte fazendo uma limpeza com uma solução de uma parte de **Cimoropa** e 3 ½ partes de água. Em seguida esfregar cuidadosamente a superfície com água limpa e deixar secar durante três dias. Caso o pavimento se apresente vidrado repetir o procedimento.
No caso de tempo muito quente o substrato deverá ser molhado com água um pouco antes da aplicação.
O substrato pode estar ligeiramente húmido, mas não molhado e nas cavidades não deverá existir qualquer empossamento.
Atenção: A ocorrência de humidade ascendente por capilaridade pode levar ao aparecimento de bolhas osmóticas no revestimento final. Os pavimentos (betonilha) devem, por isso, ter sido aplicados sobre uma boa camada drenante.

Sistema de pintura

Aplicar 2-3 demãos de **Paviakril**

Diluição	Água
Diluição	Sem diluição
Substratos c/ pouca absorção	Diluição 10 %

Características de aplicação*

Materiais de aplicação	Rodos de borracha com lâmina de borracha mole e/ou rolo de pêlo curto
Espessura seca	50 mícrons por demão
Intervalo entre demãos	48 horas
Condições de aplicação	Temperatura ≥12ºC; Humidade relativa < 80% Temperatura do suporte 2 a 3ºC acima da temperatura do ponto de orvalho

* Para uma aplicação mais rápida em superfícies de grande extensão poderá utilizar o seguinte processo: um homem com um rodo de borracha vai à frente distribuindo de um modo grosseiro a tinta, seguido de perto de outro homem que vai uniformizando a camada com o rolo. O operador do rodo não deverá adiantar-se em demasia.
A secagem deste produto é rápida podendo em tempo seco efectuar a 2ª demão ao fim de 2-3 horas, podendo deste modo aplicar as duas demãos no mesmo dia. A secagem é retardada em tempo frio e muito húmido. **No Verão aplicar Paviakril de manhã cedo.**

Rendimento: 4-6 m^2/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e por esse motivo podem sofrer alterações.

Características do produto

Cor	Branco, vermelho, verde
Secagem Superficial	1 hora
Transitável	24 horas
Acabamento	Mate
Sólidos em volume	30%
Massa volúmica	1.30 ± 0.03 g/cm^3
Viscosidade *	99 ± 2 K.U. (23ºC)

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/i): 140g/L(2007) /140g/L(2010). Este produto contém no máx. 76g/L COV. **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluido, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Estabilidade

A tinta **Paviakril** é fornecida em embalagens de 5 e 15 litros.
Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Manter longe do alcance das crianças.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Elaborado segundo Norma NP 3284

A informação presente nesta ficha técnica tem como objectivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objectividade mas não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros factores escapam ao nosso controle. Á nossa empresa reserva-se o direito de efectuar modificações no produto, se os desenvolvimentos científico e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações.

Tintas Europa.Com; industria e distribuição de Tintas, Lda.
Zona Industrial do Freixo – 5070-951- Alijó – Portugal
www.tintaseuropa.com Email: geral@tintaseuropa.com