

## Descrição

**Plástica PRESS** é uma tinta aquosa mate lisa, especialmente adequada para aplicação interior.

- Boa opacidade
- Boa aplicabilidade
- Rápida secagem

## Aplicação

Especialmente recomendada para a pintura de paredes e tectos interiores.

## Preparação do suporte

O suporte deve apresentar-se seco e firme, isento de poeira, gorduras e quaisquer outros contaminantes.

Em superfícies irregulares, regularizar as paredes com uma massa de enchimento apropriada e em seguida proceder a uma lixagem.

Zonas contaminadas com fungos ou algas devem ser tratadas antes com Solução Anti-fungos.

Se a superfície apresentar manchas secas de humidade, fumo ou nicotina, recomenda-se a aplicação de uma ou duas demãos de Magicprimer.

Superfícies novas: Estuque e gesso projectado - aplicar uma demão de Isoprím; Suportes friáveis e pulverulentos - Escovar e aplicar uma demão de Isolacril ou Imperprimer incolor; Superfícies muito alcalinas - aplicar uma demão de Imperprimer.

Repinturas: Remover a tinta velha ou mal aderente escovado. Regularizar com Mastek Fino ou Eurotek. Aplicar uma demão de Isoprím.

Superfícies Caiadas: Remover a cal por escovagem. Aplicar uma demão de Isolacril ou Imperprimer Incolor.

## Sistema de pintura

Aplicar 2 a 3 demãos de **Plástica PRESS**

**Diluição** Água

**Limpeza** Água

**1ª demão** 5 - 10%

**Restantes demãos** 0 - 5%

## Características de aplicação

**Preparação do produto**

**Materiais de aplicação**

**Intervalo entre demãos**

**Condições de aplicação**

Homogeneização completa

Trincha, rolo anti-gota, *airless spray*

3 -4 horas (aprox.)

Temperatura  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ ; Humidade relativa  $\leq 80\%$

Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

**Rendimento:** 8-10 m<sup>2</sup>/l por demão. Ter atenção que os valores atrás apontados são teóricos e que devido a esse facto podem sofrer alterações.

## Características do produto

**Cor** Branco e cores (cat.018)

**Sólidos em volume** 31%

**Massa volúmica** 1.45  $\pm$  0.03 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade\*** 105  $\pm$  2 K.U (23°C)

**Acabamento** Mate, Liso

**Secagem**

**Superficial (ao tacto)** 1 h

**Repintura** 4 h

**Propriedades Finais** Obtidas tipicamente após 7 dias de cura.

\* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

**COV (Compostos Orgânicos Voláteis):** Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/L(2010). Este produto contém no máx. 29g/L COV.

**Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

## Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 5 e 15 litros.

Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

## Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes de manipulação não perigosa.

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Evite o contacto com os olhos e a pele. Use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. Providenciar uma ventilação adequada. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação e secagem. Não verter os resíduos no esgoto ou cursos de água.

Tenha atenção no acondicionamento e transporte do produto de forma a evitar danos na embalagem.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.