

Descrição

Plástica Pro é uma tinta aquosa, lisa e mate, baseada numa dispersão de copolímeros acrílicos. Permite obter acabamentos mate com qualidade decorativas.

- Resiste à esfrega
- Bom tempo aberto

- Boa opacidade e lacagem
- Fácil de aplicar

Aplicação

Adequada para a pintura e decoração de paredes e tetos, lisos ou areados, permitindo obter acabamentos mate com boas características estéticas e de resistência.

Concebida, e devidamente testada, para aplicação em superfícies cimentícias como reboco e betão, e substratos de gesso cartonado e estuque projetado.

Preparação do suporte

O suporte deve apresentar-se seco e firme, isento de poeiras, gorduras e quaisquer outros contaminantes.

Regularizar as paredes com uma massa de enchimento apropriada e em seguida proceder a lixagem, seguida de escovagem geral do substrato. Zonas contaminadas com fungos, bolores ou algas devem ser tratadas antes com Solução Anti-fungos.

Manchas de fumo, nicotina, gordura ou humidade seca devem ser tratadas com primário anti-manchas Magicprimer.

Para aplicação exterior, lavar com jato de alta pressão removendo partículas soltas

Superfícies novas: Estuque e gesso projetado - aplicar uma demão de Isoprim ou Isolacril; Suportes friáveis e pulverulentos - Escovar e aplicar uma demão de Isolacril ou Imperprimer incolor; Superfícies muito alcalinas - aplicar uma demão de Imperprimer.

Repinturas: Remover a tinta velha ou mal aderente escovando, lavar com jato de alta pressão. Regularizar com massas adequadas sintéticas ou cimentícias. Aplicar uma demão de Isoprim.

Superfícies Caiadas: Remover a cal por escovagem e lavar com jato de pressão. Aplicar uma demão de Isolacril ou Imperprimer Incolor.

Sistema de pintura

Aplicar 2 a 3 demãos de **PlásticaPro**

Diluição Água

Limpeza Água

1ª Demão 10%

Restantes demãos 5%

Características de aplicação

Preparação do produto

Materiais de aplicação

Intervalo entre demãos

Condições de aplicação

Homogeneização completa

Trincha, rolo anti-gota, airless spray

3-4 horas

Temperatura 12°C; Humidade relativa 80%

Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 9-12 m²/l por demão, dependendo da rugosidade e absorção do substrato. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Características do produto

Cor Branco e cores pastel

Sólidos em volume 32,2%

Massa volúmica 1.45 ± 0.03 g/cm³

Viscosidade* 105 ± 2 K.U (23°C)

Acabamento Mate, Liso

Secagem

Superficial (ao tacto) 3 a 4 h

Repintura 4 h

Propriedades Finais Obtidas tipicamente após 7 dias de cura.

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/L (2010). Este produto contém no máx. 29g/L COV.

Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Conserva a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes de manipulação não perigosa.

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Evite o contacto com os olhos e a pele. Use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Providenciar uma ventilação adequada. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação e secagem. Não verter os resíduos no esgoto ou cursos de água. Tenha atenção no acondicionamento e transporte do produto de forma a evitar danos na embalagem.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

FT 240-015

Elaborado segundo Norma NP 3284

5ª rev.:08/2017

A informação presente nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objetividade mas não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros fatores escapam ao nosso controle. A nossa empresa reserva-se o direito de efetuar modificações no produto, se o desenvolvimento científico e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações.

Tintas Europa.Com; indústria e distribuição de Tintas, Lda.
Zona Industrial do Freixo - 5070-951- Alijó - Portugal
www.tintaseuropa.com Email: geral@tintaseuropa.com