

Descrição

Plasticolor é uma tinta de grande durabilidade no exterior, ideal para aplicação em fachadas. Baseia-se numa dispersão aquosa de copolímeros acrílicos, cargas selecionadas e pigmentos, conferindo elevada resistência à luz e aos alcalis. Permite obter um acabamento mate, com excelente resistência à esfrega.

Benefícios

- ✓ Elevada durabilidade, resiste aos agentes atmosféricos
- ✓ Lavável, resiste à sujidade
- ✓ Boa adesão
- ✓ Deixa respirar as superfícies, permeável ao Vapor de água
- ✓ Fácil de aplicar e rápida secagem
- ✓ Boa rentabilidade, boa opacidade e brancura

Aplicação

Pelas suas características, **Plasticolor** é ideal para a proteção de Fachadas exteriores e para a decoração de interiores sendo, por isso, bastante versátil na sua aplicação. Pode ser aplicada sobre reboco convencional, estuque ou gesso cartonado, devidamente preparado com primário adequado.

A elevada estabilidade à luz e agentes atmosféricos garante uma durabilidade prolongada no exterior, assegurando adequada proteção. Desenvolve rapidamente resistência à água, sendo menos afetada por alterações climáticas repentinas.

Apresenta grande resistência ao desenvolvimento de fungos e algas, podendo no entanto ser reforçado este efeito com **Aditivo Anti bolores**, em zonas propensas a este fenómeno.

Preparação do suporte

Assegure que o suporte se encontra isento de lixo, pó, gordura e quaisquer outros contaminantes. Remova eflorescências ou outras contaminações com lixa ou por raspagem. A superfície a tratar deve apresentar-se limpa, seca e consistente.

Cavidades ou fissuras devem ser preenchidas e/ou estabilizadas com massas apropriadas da linha **Eurotek**.

Zonas atacadas por musgos ou fungos devem receber tratamento curativo fungicida/algicida com **Solução Anti-Fungos**.

Sobre superfícies alcalinas, friáveis ou em repinturas sobre tintas em estado de desagregação, recomenda-se a utilização de um primário solvente do tipo **Imperprimer Incolor**.

Reboco exterior novo: aguardar a cura completa (min. 30 dias). Se possível humedeça a superfície uns dias antes da aplicação e deixe secar completamente. Remover partículas soltas por escovagem. Aplicar uma demão de **Imperprimer** e deixar secar.

Repintura: efetuar limpeza cuidadosa removendo por raspagem toda a tinta velha mal aderente ou a escamar. No exterior lavar a superfície com jato de água sob pressão e deixar secar. Em zonas onde o reboco ficou á vista proceder como se fosse uma pintura de raiz. Sobre a pintura antiga aplicar uma demão de **Isoprim**.

Superfícies caídas: Remover a maior quantidade possível com jato de água sob pressão. Aplicar uma demão de **Imperprimer Incolor** e deixar secar.

Superfícies interiores: Sobre reboco, estuque ou gesso cartonado aplicar uma demão de **Primário Isoprim** e deixar secar. Assegurar que antes da aplicação do primário se escovou a superfície para remover poeiras ou partículas mal aderentes.

Sistema de Pintura

Aplicar 2 a 3 demãos de Plasticolor	
Diluição	Água
Limpeza	Água
1ª Demão	10 - 20%
Restantes demãos	10%

Características de aplicação

Preparação do Produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Trincha, rolo antigota, airless
Intervalo entre demãos	3 a 4h (23°C)
Condições de aplicação	Temperatura ambiente >10°C; Humidade relativa < 80% Temperatura do suporte 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho (mínimo).

Rendimento: 10-14 m²/L por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Características do Produto

Cor	Ver catálogo
Acabamento	Mate, liso
Sólidos em Volume	40.2%
Secagem (a 20°C e 60% Humidade Relativa)	
Superficial (ao tato)	1 h
Repintura	4 h
Propriedades finais	Obtidas tipicamente após 7 dias de cura.

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/L(2010). Este produto contém no máx. 30g/L COV. **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Conservação até três anos em embalagem originalmente fechada, devidamente acondicionada a temperaturas entre 5 e 40°C, e preservada da exposição direta ao sol.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes de manipulação não perigosa.

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Evite o contacto com os olhos e a pele. Use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado.

Providenciar uma ventilação adequada. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação e secagem.

Não verter os resíduos no esgoto ou cursos de água.

Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Tenha atenção no acondicionamento e transporte do produto de forma a evitar danos na embalagem.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.