

### Descrição

Verniz transparente acetinado baseado em resinas alquídicas com boa flexibilidade e resistências mecânicas.

- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Aspeto sedoso
- ✓ Boa resistência aos usuais produtos de limpeza domésticos

### Aplicação

Este produto destina-se essencialmente à construção civil para o envernizamento de madeiras em interiores (ex. portas e aros, rodapés, outras estruturas de madeira e mobiliário interior).

### Preparação do suporte

De um modo geral as superfícies a pintar devem estar limpas e isentas de poeiras, sujidade e gorduras.

**Madeiras novas:** lixar a madeira no sentido do veio com lixa de papel de grão médio e aplicar uma demão de um protetor da madeira do tipo do nosso *Cupreuropa*. Se pretende acabamento de poro fechado, aplicar 1 ou mais demãos de Tapa poros. Para obter um acabamento de poro aberto, aplicar o verniz diretamente na madeira.

**Madeiras já envernizadas:** se houver degradação visível do verniz anterior proceder à eliminação completa do mesmo. Quando o filme antigo se encontra em boas condições, proceder a uma lixagem cuidadosa até despolir o verniz.

### Sistema de pintura

Aplicar 2 a 3 demãos de *Verniz Sintético* \*

**Diluyente** sintético  
**Diluição** pronto a aplicar

Após a secagem de cada demão a superfície deve ser lixada com lixa de grão fino antes da aplicação da demão seguinte.

\* Ter o cuidado de não aplicar nenhuma demão sem que a anterior esteja completamente seca e endurecida. No caso da temperatura ambiente ser muito baixa e a humidade relativa alta o tempo de secagem do verniz à superfície e em profundidade torna-se muito longo.

**Rendimento:** 12-14 m<sup>2</sup>/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

### Características de aplicação

**Características do suporte** Humidade relativa ≤ 25% para madeiras moles e ≤ 20% para madeiras duras  
**Materiais de aplicação** Trincha e rolo  
**Espessura seca recomendada** 25 microns por demão  
**Intervalo entre demãos** 24 horas  
**Condições de aplicação** Temperatura ≥ 2°C; Humidade relativa < 80%  
Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

### Características do produto

**Cor** Incolor  
**Sólidos em volume** 51,00%  
**Secagem Superficial** 6 horas  
**Acabamento** Acetinado/Cera  
**Massa volúmica** 0,96 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup>  
**Viscosidade \*** 80 ± 10 seg. (23°C)

\* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

**a) Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

### Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 0,25, 0,75 e 5 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

### Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. **Não ingerir.** Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente rutura ou deterioração da embalagem. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. **Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do produto é fundamental.**

### Limitação de Responsabilidade

A Tintas Europa.Com - Ind. Dist. de Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.