

## Descrição

Revestimento espesso aquoso baseado em polímeros acrílicos, partículas de mármore e sílica com granulometria cuidadosamente selecionada e pigmentos com elevada resistência à luz solar.

Texturaidado é parte integrante do sistema EUROTHERM – Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior

- ✓ Não requer grande preparação do suporte
- ✓ Boa permeabilidade ao vapor de água
- ✓ Boa impermeabilidade à água - Hidrófugo
- ✓ Boa flexibilidade - fibrada
- ✓ Película resistente ao desenvolvimento de fungos e algas

## Aplicação

Concebido para aplicação em fachadas exteriores, sobre argamassas cimentícias, reboco areado ou em especial, como acabamento no sistema EUROTHERM.

## Preparação do suporte

De modo geral, o suporte deve apresentar-se sem fendas, isento de areias soltas, poeiras, gorduras e bem secas. Se a superfície apresenta contaminação com fungos e/ou bolores, tratar com Solução de Limpeza.

**Sistema ETICS** – no sistema de Isolamento Térmico deve permitir que a argamassa cure durante um mínimo de 7 dias, após a execução da regularização. Aplicar Primário Europrim para regularizar a cor da base, antes de aplicar o **TEXTURAIADO**.

**Reboco à base de Cal/Cimento** – Após a execução do reboco, permitir a cura completa durante 28 dias. Escovar para remover partículas soltas não aderentes. Recomenda-se a aplicação de Primário Isoprim para regularização da absorção e cor do substrato, melhorando a dureza e resistência do reboco.

**Suportes anteriormente pintados** – lavar a superfície com jato de água com pressão, para remoção toda a tinta mal aderente (em alternativa escovar e limpar com espátula). Refazer zonas danificadas com Eurotherm XT. Fissuras com dimensão entre 1 a 2mm devem ser abertas, limpas e preenchidas com Eurotherm XT. A argamassa deve ser armada com rede de fibra de vidro, no comprimento da fissura. Uniformizar o acabamento com esponja. Aplicar primário ISOPRIM em toda a superfície.

## Sistema de pintura

Aplicar 1 camada de **Texturaidado**

<b>Diluição</b>	Pronto a aplicar. Máximo 2% de água
<b>Distribuição do produto</b>	Distribuir com talocha de inox uma camada uniforme de Texturaidado.
<b>Acabamento</b>	Usar uma talocha de PVC para afagar a superfície do produto de modo a obter um acabamento uniforme, com a textura e desenho característicos do produto.
<b>Limpeza</b>	Água

	TEXTURAIADO 0,7	TEXTURAIADO 1
<b>Rendimento prático</b>	1.,4 - 1,6 Kg/m <sup>2</sup>	2.0 - 2,2 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Granulometria Máxima</b>	1 mm	1,5mm

\* O Rendimento prático é fortemente condicionado pelas características do suporte, nomeadamente absorção, rugosidade e porosidade.

## Características de aplicação

<b>Preparação do produto</b>	Agitar até homogeneização completa
<b>Materiais de aplicação</b>	Talocha Inox e talocha PVC
<b>Seco ao toque</b>	4 hora (23°C)
<b>Endurecimento</b>	24 horas
<b>Condições de aplicação</b>	Temperatura ambiente entre 10 a 30°C; Humidade relativa inferior a 80%; Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Depois de espalhar o produto com a talocha de inox, deve deixar o Texturaidado ganhar presa durante 10 a 15 minutos (dependendo das condições atmosféricas). De seguida usar uma talocha de plástico (PVC) para afagar o produto, com movimentos rotativos, para uniformizar o revestimento.

Fachadas ou panos contínuos devem ser aplicados de uma só vez. Se necessário interromper o trabalho, deve fazer coincidir com esquinas, arestas ou outras descontinuidades de forma a evitar a formação de emendas e a sobreposição de camada.

Não aplicar se o sol incidir diretamente na fachada ou com vento forte

Não aplicar em paredes húmidas e/ou em períodos frios (pode provocar emolamento da pintura devido à acumulação de água no interior)

Evitar a aplicação em zonas com humidade por ascensão capilar

A superfície revestida com Texturaidado não deve sofrer ação de chuva ou humidade relativa elevada (nevoeiro) nas 48h posteriores à aplicação, podendo, se tal se verificar, resultar em manchas ou alteração de cor.

Deve calcular a quantidade necessária e encomendar o material necessário todo do mesmo lote.

As cores devem conter apenas corantes inorgânicos. Cores com corantes orgânicos são mais sensíveis à luz solar e álcalis, pelo que são potencialmente degradáveis.

Os limites da área tratada, ou pontos em que ela confina com outras áreas e materiais da construção, devem ser adequadamente protegidos, por ex. com rufos, cornijas, ou outros elementos de construção adequados.

Desaconselha-se a aplicação de cores escuras (com coeficiente de absorção solar  $c > 0,7$ ). Estas cores absorvem energia, elevando a temperatura do sistema e diminuindo em consequência a durabilidade do revestimento.

No sistema ETICS, a repintura de TEXTURAIADO com uma tinta acrílica tipo AQUANOVA ou PLASTICOLOR, expande a durabilidade e capacidade de limpeza da superfície final.

### Características do produto

	TEXTURAIADO 0,7	TEXTURAIADO 1
Cor		Branco e cores
Acabamento		Rugoso / Mate
Sólidos em peso	82 %	81 %
Teor de COV	< 22 g/L	< 24 g/L
Viscosidade * (23°C)	19 ± 2 cps	19 ± 2 cps

\* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

**COV (Compostos Orgânicos Voláteis):** Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/L(2010).

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto tal como é fornecido. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

### Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 25 kg.

Conservação até três anos em embalagem originalmente fechada, num local fresco e seco, protegido do gelo, do calor e da humidade.

Após a abertura, armazene o restante na embalagem original cuidadosamente fechada e em posição vertical.

### Segurança, Saúde e Ambiente

Este produto não está classificado como perigoso, de acordo com o regulamento (EU) nº 1272/2008 e 1221/2015 (CLP)

Manter fora do alcance das crianças. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Usar luvas de proteção e proteção ocular. Evitar a libertação para o ambiente.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

### Limitação da Responsabilidade

A Tintas Europa.com – Ind. Dist. De Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Segurança.