

### Descrição

EUOPRIM é um primário regularizador de fundo, baseado num polímero acrílico, em fase aquosa.

Apresenta uma elevada opacidade, homogeneizando a cor da superfície e melhorando a cobertura das demãos seguintes de pintura. Não sendo um primário anti-alkalino ou consolidante, apresenta elevada adesão sobre pinturas plásticas envelhecidas.

Na versão Standard apresenta-se na cor branca, podendo ser pigmentado de acordo com a cor pretendida para o acabamento.

É especialmente adequado para utilização no sistema ETICS, sobre a argamassa EUROTHERM.

- ✓ Elevada aderência
- ✓ Boa resistência à saponificação
- ✓ Seca rapidamente
- ✓ Boa opacidade/cobertura
- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Regulariza a absorção do suporte
- ✓ Permeável ao vapor de água

### Aplicação

EUOPRIM é recomendado como primeira demão em paredes exteriores produzidas segundo o sistema ETICS, para aplicação sobre a argamassa sintética EUROTHERM. Na sua forma standard - Branco - minimiza a absorção de radiações na zona da luz visível e do infravermelho, contribuindo para a redução da temperatura superficial das paredes na estação quente.

No interior, é recomendado para repinturas, como primário regularizador de fundo, sobre superfícies de estuque, gesso cartonado ou reboco tradicional.

### Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, pó, gorduras ou quaisquer outros contaminantes.

A preparação do suporte deve estar de acordo com as boas práticas, destacando-se lixagem cuidadosa da superfície, remoção de tinta mal aderente, preparação, estabilização e regularização de fissuras ou fendas antes da aplicação do EUOPRIM.

Manchas de humidade, fumo, óleo ou gordura e outras manchas difíceis devem ser removidas e/ou tratadas com primário anti-manchas *Magiciprimer*. Eflorescências (ou salitre) devem ser removidas da superfície, procedendo à eliminação (sempre que possível) da fonte de humidade que arrasta estes sais para a superfície.

Zonas contaminadas com fungos ou algas, devem ser tratadas com *Solução Anti-fungos*, deixando atuar 24 horas. A aplicação de EUOPRIM deve ser efetuada depois da remoção de qualquer resíduo remanescente com água ou pano húmido.

No sistema ETICS (Isolamento térmico pelo exterior) a aplicação do Primário sobre a Argamassa sintética EUROTHERM deve respeitar um período de cura mínimo de 7 dias. A argamassa deve estar bem seca e regular, sem protuberâncias ou zonas ocas.

### Sistema de pintura

Aplicar 1 demão de EUOPRIM	
<b>Limpeza do material</b>	Água
<b>Diluição</b>	Água
<b>1ª demão</b>	10%

### Características da aplicação

<b>Preparação do produto</b>	Homogeneização completa
<b>Materiais de aplicação</b>	Rolo de pelo curto, trincha ou à pistola
<b>Intervalo entre demãos</b>	6-8 horas mínimo
<b>Condições de aplicação</b>	Temperatura $\geq 10^{\circ}\text{C}$ ; Humidade relativa $\leq 80\%$ Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

**Rendimento:** 9-11 m<sup>2</sup>/l por demão. Os valores indicados são teóricos podendo sofrer alterações em função do tipo de suporte e modo de aplicação.

Sobre suportes muito absorventes ou muito heterogéneos, recomenda-se a aplicação de uma primeira demão diluída até 20%.

### Características do produto

<b>Cor</b>	Branco, seleção
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Sólidos em volume</b>	41%
<b>Massa volúmica (23°C)</b>	1.44 ± 0.03 g/cm <sup>3</sup>
<b>Secagem superficial</b>	1 hora

- (a) O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

\* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

**COV (Compostos Orgânicos Voláteis):** Valor limite da UE para o produto (cat. A/g): 30g/L(2010). Este produto contém no máximo 0,3g/Lt COV. **a)**

FT 110-037

Elaborado segundo Norma NP 3284

2ª rev.: 04/2019

A informação presente nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objetividade mas não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros fatores escapam ao nosso controle. A nossa empresa reserva-se o direito de efetuar modificações no produto, se os desenvolvimentos científico e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações.

Tintas Europa.Com; indústria e distribuição de Tintas, Lda.  
Zona Industrial do Freixo - 5070-951- Aljô - Portugal  
www.tintaseuropa.com Email: geral@tintaseuropa.com

**Estabilidade**

EUOPRIM apresenta-se em embalagem de 5L e 15Lt.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta ao sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

**Segurança, Saúde e Ambiente**

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.  
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.

**Manter fora do alcance das crianças.**

Não deitar os resíduos no esgoto.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.