

Descrição

O Verniz Sinteuropa é formulado à base de uma resina alquídica modificada, flexível e com a máxima extensibilidade e permeabilidade ao vapor. Este verniz possui excelente durabilidade e retenção do brilho, bem como um alto grau de elasticidade que permite tolerar movimentos da madeira sem perda de adesão.

- ✓ Alto brilho
- ✓ Elevada elasticidade
- ✓ Boa aplicabilidade
- ✓ Boa resistência à água

Aplicação

Pelo conjunto das suas características é especialmente indicado para o envernizamento de superfícies exteriores de madeira.

Preparação do suporte

Madeiras novas: Lixar a madeira, no sentido do veio, com lixa de grão médio. Eliminar poeiras e gorduras. As arestas devem ser boleadas pois as mesmas são pontos onde o verniz cede prematuramente. Caso se pretenda tratar a madeira, ou conferir uma tonalidade mais nobre, utilizar o **Eurocor Sintético Mate**.

Madeiras anteriormente envernizadas: No caso do verniz já estar degradado a madeira deverá ser cuidadosamente raspada. Em seguida proceder como para as madeiras novas. No caso em que não haja degradação do verniz efetuar uma lixagem seguida de uma remoção de poeiras e desengorduramento.

Manutenção: de dois em dois anos deverá despolir ligeiramente o verniz e aplicar nova camada. Uma demão fina será suficiente para garantir a boa proteção da madeira.

Sistema de pintura

Aplicar 3 demãos de Verniz Sinteuropa *
Diluyente Sintético
Diluição Sem diluição

Após a secagem de cada demão a superfície deve ser lixada com lixa de grão fino antes da aplicação da demão seguinte.

* Não aplicar o Verniz Sinteuropa às primeiras horas da manhã nem ao fim do dia. No caso da temperatura ambiente ser muito baixa e a humidade relativa alta o tempo de secagem do verniz à superfície e em profundidade torna-se muito longo.

Rendimento: Trincha ou rolo: 8-10 m²/L/demão. Estes valores são teóricos e podem sofrer alterações.

Características de aplicação

Materiais de aplicação Trincha ou rolo
Intervalo entre demãos 24 horas
Características do suporte Humidade relativa ≤ 25% para madeiras moles e ≤ 20% para madeiras duras
Condições de aplicação Temperatura ≥ 12°C; Humidade relativa < 80%
Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Características do produto

Cor Incolor
Secagem Superficial 7 horas
Secagem em Profundidade 24 horas (a 20°C e 60% humidade)
Acabamento Brilhante
Massa volúmica 0,91 ± 0.03 g/cm³
Viscosidade * 110 ± 10 seg. (23°C)

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/e): 400g/L(2010). Este produto contém no máx.397,2g/L COV. a)

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 0.75 e 4 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.