

Descrição

O **IMPERPRIMER INCOLOR** é um primário solvente, baseado em resinas metacrílicas, de elevada dureza, poder de penetração e consolidação. Promove a aderência dos revestimentos, na proteção de betão e de rebocos de cimento. É especialmente indicado para aplicação sobre bases novas (cimentícias) e/ou quando as condições de aplicação se afiguram desfavoráveis.

As excelentes propriedades de impregnação, selagem e fixação tornam o Imperprimer Incolor a alternativa ideal para substratos que se apresentam pulverulentos (mesmo após lavagem) ou desagregados. Melhora significativamente a coesão de substratos pobres ou em desagregação, em especial em repinturas sobre tintas texturadas envelhecidas.

Sobre suportes porosos regulariza a absorção do substrato.

Benefícios

- ✓ Boa aderência
- ✓ Elevada penetração
- ✓ Resiste bem à saponificação
- ✓ Aumenta resistência superficial de base

Aplicação

Imperprimer Incolor é recomendado como primário consolidante, selante e promotor de aderência de sistemas de pintura, em especial no exterior. Adequado para a preparação de substratos porosos, para posterior pintura com tintas de secagem física de base solvente e de base aquosa, nomeadamente do tipo "membrana elástica".

Dada a sua resistência à alcalinidade, é o primário recomendado para aplicação em rebocos exteriores, aumentando a durabilidade do sistema de Pintura.

Em casos particulares, pode também ser usado como acabamento de betão à vista. Neste caso proporciona um aspeto decorativo à superfície, reforçando a sua protecção aos agentes atmosféricos.

Recomendado para a preparação e protecção de placas VIROC.

Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, pó gorduras e quaisquer outros contaminantes. Rebocos, no exterior ou interior, devem apresentar-se firmes e coesos, preferencialmente com 28 dias de cura. A base pode ser densa (betão) ou porosa (com resistência à tração $< 1\text{N/mm}^2$)

Superfícies Novas: o reboco deve ser escovado de forma a remover partículas soltas. Fendas, fissuras ou outros defeitos devem ser corrigidos com Eurotherm XT. Betão recentemente descobrado deve ser lavado com jato de água de alta pressão.

Repinturas: Remover toda a tinta mal aderente seja por lixagem, raspagem ou com jato de água de alta pressão. Sobre rebocos, regularizar o substrato com Eurotherm.

Superfícies contaminadas com fungos ou algas: Em reboco exterior lavar com jato de água. Aplicar de forma abundante Desinfetante DW10 nas zonas contaminadas e circundantes. Deixe secar 6 horas, antes de aplicar Imperprimer Incolor.

Superfícies caídas: Recomenda-se a lavagem com jato de água de alta pressão. A utilização de Desincrustante E1 acelera o processo de lavagem e reduz o consumo de água. Caso não seja possível a utilização de jato de água, escovar muito bem retirando toda a cal possível.

Sistema de pintura

Aplicar 1 demão de **Imperprimer Incolor**

Diluição	Pronto a aplicar
Limpeza de materiais	Dil. AK390 / ZPL
Rendimento prático*	8 a 10 m ² /lt

* O Rendimento prático é fortemente condicionado pelas características do suporte, nomeadamente absorção, rugosidade e porosidade.

Características de aplicação

Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa
Materiais de aplicação	Trincha, rolo anti-gota e pistola airless
Seco ao toque	1 hora
Intervalo entre demãos	
10 °C	≈ 24 horas
20 °C	≈ 12 horas
30 °C	≈ 6 horas
Condições de aplicação	Temperatura ambiente entre 10 a 30°C; Humidade relativa inferior a 80%; Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Observações:

- Na aplicação sobre revestimentos existentes o tempo de cura para poder ser revestido pode duplicar.
- Não aplique em zonas com exposição direta ao sol

Características do produto

Cor	Incolor	
Acabamento	acetinado, liso	
Sólidos em peso	17%	
Massa volúmica	0.88 ± 0.03 g/cm ³	NP EN ISO 2811-1
Teor de COV	749 g/L	

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/h): 750g/L(2010).

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto tal como é fornecido. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 20 litros.

Conservação até três anos em embalagem originalmente fechada, devidamente acondicionada a temperaturas entre 5 e 40°C, e preservada da exposição direta ao sol.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. **Não ingerir.** Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente rutura ou deterioração da embalagem. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. **Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do produto é fundamental.**

Limitação de Responsabilidade

A Tintas Europa.Com - Ind. Dist. de Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.