EUROCAPA
Subcapa Sintética

Descrição:

Eurocapa é uma subcapa sintética formulada a partir de uma resina alquídica, pigmentos e cargas selecionados, de forma a garantir boa capacidade de enchimento e elasticidade.

Aplicação

Este produto é utilizado na construção civil, em substratos de madeira, sempre que se pretenda um bom acabamento. A sua elasticidade, permite suportar leves alterações dimensionais da madeira, sendo por isso recomendada a sua utilização em interiores. Para aplicação exterior recomenda-se a aplicação de **Primário Oleoso para Madeira**.
Em metal, é adequada a sua utilização como capa intermédia, sobre um primário anticorrosivo adequado.

Preparação do suporte

De um modo geral as superfícies a pintar devem estar limpas e isentas de poeiras, sujidades e gorduras.

Madeiras novas: lixar a madeira no sentido do veio com lixa de papel de grão médio e aplicar uma demão de um imunizador da madeira **(Cupreuropa).** Se necessário regularizar o substrato com a massa reparadora **Eurotek.** Lixar toda a superfície com uma lixa de grão fino.
No caso de não pretender utilizar o **Eurotek** pode utilizar o seguinte esquema de aplicação (com a obtenção de resultados idênticos) aplicar uma demão do **Primário Oleoso para Madeira**, deixar secar, lixar com uma lixa de grão fino.

No caso de uma repintura em que seja necessária a aplicação da **Eurocapa** remover completamente a tinta existente e proceder como indicado anteriormente.

Sistema de pintura

Aplicar 1 a 2 demãos de **Eurocapa***

Diluente	Sintético
Limpeza	ZPL
Diluição	5%

***Pode ser utilizado como 1ª camada (primário) ou como camada intermédia (subcapa), em duas demãos.**

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Rolo ou trincha
Espessura recomendada	30 micras por demão
Intervalo entre demãos	24 horas
Condições de aplicação	Temperatura ≥12ºC; Humidade relativa < 80% Temperatura do suporte 2 a 3ºC acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 8-10 m^2/L. Os valores indicados são meramente orientativos e podem ser alterados consoante as superfícies de aplicação.

Características do produto

Cor	Segundo catálogo
Sólidos em volume	62,00%
Secagem Superficial	3 – 4 horas
Acabamento	Mate
Ponto de Inflamação	40ºC
Massa volúmica	1,50 ± 0.03 g/cm^3 **
Viscosidade *	150 ± 10 seg. (23ºC)

*** Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem**
**** Valor obtido para o branco. Pode variar consoante a cor.**

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/g): 350g/L (2010). Este produto contém no máx. 332,4g/L COV. **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de ¼, 1 e 5 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.**
Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Elaborado segundo Norma NP 3284

A informação presente nesta ficha técnica tem como objectivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objectividade mas não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros factores escapam ao nosso controle. À nossa empresa reserva-se o direito de efectuar modificações no produto, se os desenvolvimentos científico e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações.

Tintas Europa.Com; industria e distribuição de Tintas, Lda.
Zona Industrial do Freixo – 5070-951- Alijó – Portugal
www.tintaseuropa.com Email: geral@tintaseuropa.com